



Карналлит обогащенный

Применяется в химической промышленности для производства металлического магния.

Массовая доля магния хлористого, %	31,5 ± 1,0
Массовая доля сульфатов в пересчете на сернокислый кальций, %, не более	0,05
Массовая доля гигроскопической воды, %, не более	3,3

Отгружаются насыпью.